



СОЛИКАМСКБУМПРОМ

# Техническая спецификация ГАЗЕТНАЯ БУМАГА «ПУХЛАЯ»

100% первичное волокно из древесины

*В гармонии с природой*

Наименование показателей	Единицы измерения	Значение	
		52	
<b>ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Масса	г/м <sup>2</sup>	52.0±1.0	
Влажность	%	8.0±1.0	
Зольность	%	max 1.5	
<b>СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Пухлость	см <sup>3</sup> /г	2.60±0.02	
Толщина	мкм	135±3	
<b>ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Белизна	%	60.0±1.0	
Непрозрачность	%	97.0±1.0	
Доминирующая длина волны	нм	572.0±1.0	
Оттенок по CIE	L	безразмерные	82.5
	a		-0.5
	b		2.5
	ΔE		макс. 0.7
<b>МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Индекс прочности при растяжении	машинное направление	Н м/г	мин. 46.0
Относительное удлинение	продольное направление	%	1.0±0.1
<b>ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Диаметр рулона	мм	900-1250	
Допуск по диаметру рулона	мм	-20	
Ширина рулона (формат)	мм	270-2500	
Допуск по ширине рулона	мм	±1	
Количество склеек в рулоне	макс.	Одна, но менее 10% рулонов в партии	
Гильза	мм	76	
Упаковка		Обёрточная бумага	

**Газетная бумага «ПУХЛАЯ»**

С высокими механическими показателями

100% биоразлагаемая

100% компостируемая

100% перерабатываемая

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА  
ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ