



СОЛИКАМСКБУМПРОМ

# Техническая спецификация ИНТЕРЛАЙНЕР СВЕРХЛЁГКИЙ

100% первичное волокно из древесины

*В гармонии с природой*

Наименование показателей	Ед. Изм.	Значение	
		65	
<b>ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Масса	г/м <sup>2</sup>	65.0±2.0	
Влажность	%	8.0±2.0	
<b>СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Пухлость	см <sup>3</sup> /г	1.8-2.0	
Толщина	мкм	115±4	
<b>ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Оттенок по CIE коричневый	L	без- размерные	70±4.0
	a		3.0±1.0
	b		14.0±1.0
Оттенок по CIE жёлто-коричневый	L	без- размерные	70±4.0
	a		4.0±1.0
	b		22.0±1.0
<b>МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Прочность на разрыв	машинное направление	кН/м	мин. 2.7
Сопротивление продавливанию		кПа	мин. 90
<b>ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Диаметр рулона		мм	900-1250
Допуск по диаметру рулона		мм	+20/-50
Ширина рулона (формат)		мм	350-2500
Допуск по ширине рулона		мм	±2
Количество склеек в рулоне		шт	максимум 2
Гильза		мм	76/100
Упаковка			Обёрточная бумага Ламинированная обёрточная бумага

**Сверхлёгкая бумага 65 г/м<sup>2</sup>**


С высокими механическими показателями

Для средних слоёв многослойного гофрокартона и других видов упаковки

100% биоразлагаемая

100% компостируемая

100% перерабатываемая

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА  
ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ