



СОЛИКАМСКБУМПРОМ

Техническая спецификация ИНТЕРЛАЙНЕР СВЕРХЛЁГКИЙ

100% первичное волокно из древесины

В гармонии с природой

Наименование показателей	Ед. Изм.	Значение			
		55	60	65	70
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Масса	г/м ²	55.0±2.0	60.0±2.0	65.0±2.0	70.0±2.0
Влажность	%	8.0±2.0			
СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Пухлость	см ³ /г	1.8-2.0			
Толщина	мкм	100±4	110±4	115±4	125±4
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Оттенок по CIE коричневый	L	без- размерные	70±4.0		
	a		3.0±1.0		
	b		14.0±1.0		
Оттенок по CIE жёлто-коричневый	L	без- размерные	70±4.0		
	a		4.0±1.0		
	b		22.0±1.0		
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Прочность на разрыв	машинное направление	кН/м	мин. 2.7		
Сопротивление продавливанию		кПа	мин. 90		
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Диаметр рулона	мм	900-1250			
Допуск по диаметру рулона	мм	+20/-50			
Ширина рулона (формат)	мм	350-2800			
Допуск по ширине рулона	мм	±2			
Количество склеек в рулоне	шт	максимум 2			
Гильза	мм	76/100			
Упаковка		Обёрточная бумага Ламинированная обёрточная бумага			

Сверхлёгкая бумага 55-70 г/м²

С высокими механическими показателями

Для средних слоёв многослойного гофрокартона и других видов упаковки

100% биоразлагаемая

100% компостируемая

100% перерабатываемая

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ