



SOLIKAMSKBUMPROM

# Техническая спецификация ГАЗЕТНАЯ БУМАГА «ПУХЛАЯ»

100% первичное волокно из древесины

*В гармонии с природой*

Наименование показателей		Единицы измерения	Значение
			56
<b>ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Масса		г/м <sup>2</sup>	56.0±1.0
Влажность		%	8.0±1.0
Зольность		%	макс. 1.5
<b>СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Пухлость		см <sup>3</sup> /г	2.60±0.02
Толщина		мкм	144±3
<b>ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Белизна		%	60.0±1.0
Непрозрачность		%	97.0±1.0
Доминирующая длина волны		нм	572.0±1.0
Оттенок по CIE	L	безразмерные	82.5
	a		-0.5
	b		2.5
	ΔE		макс. 0.7
<b>МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Индекс прочности при растяжении	машинное направление	Н/мг	мин. 46.0
Относительное удлинение	продольное направление	%	1.0±0.1
<b>ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Диаметр рулона		мм	900-1250
Допуск по диаметру рулона		мм	-20
Ширина рулона (формат)		мм	270-2500
Допуск по ширине рулона		мм	±1
Количество склеек в рулоне		макс.	Одна, но менее 10% рулонов в партии
Гильза		мм	76
Упаковка			Обёрточная бумага

**Газетная бумага «ПУХЛАЯ»**

С высокими механическими показателями

100% биоразлагаемая

100% компостируемая

100% перерабатываемая

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА  
ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ